

DESCRIZIONE

Rivestimento acrilossilanico professionale con additivi per la protezione e conservazione del film secco a spessore per esterno/ interno di particolare resistenza e facile applicazione. Formulato con resine acriliche, silossaniche e inerti selezionati. Il prodotto è resistente agli agenti inquinanti di origine organica biologica. Curva granulometrica massima 1,2 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BUONA IDROREPELLENZA E RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

GRANULOMETRIA MASSIMA 1.2 MM

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO LA CRESCITA DI FUNGHI ED ALGHE

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

OTTIMA ELASTICITÀ E ADERENZA AL SUPPORTO

IDONEO PER SISTEMI A CAPPOTTO

COLORABILE A TINTOMETRO

UTILIZZO

Rivestimento murale in pasta pronto all'uso, con elevata resistenza alle intemperie, per facciate e sistemi di isolamento termico a cappotto.

APPLICAZIONE

Applicazione a spatola/frattazzo.

Prima di iniziare l'applicazione assicurarsi che i supporti siano puliti, perfettamente stagionati ed asciutti. Le vecchie pitture poco aderenti devono essere rimosse. In presenza di muffe, alghe o licheni è necessario trattare con idoneo ciclo di sanificazione antimuffa.

Applicare una o più mani di fondo di preparazione della gamma Rivodur, su fondi particolarmente sfarinanti applicare una o più mani di FIXADUR CLEAR oppure FIXADUR PIGMENT.

Applicare RIVOCLASSIC K12 con spatola in metallo, distribuendo il materiale in modo regolare, uniforme ed omogeneo, avendo cura di evitare riprese in punti evidenti delle specchiature ed in particolare nei punti di raccordo tra i piani dei ponteggi. Ombreggiare la superficie fino ad essiccazione completa e proteggere dalle intemperie. A prodotto fresco frattazzare con spatola in plastica o in spugna a secondo dell'effetto estetico desiderato.



CONSIGLI PRATICI

In condizioni ambientali ottimali (+5 – 35°C – U.R. max 80%) il prodotto completa la sua essiccazione e polimerizzazione in 10 – 15 giorni; durante questi giorni se dovesse subire dilavamenti da acqua piovana è possibile che si evidenzino colature traslucide ed a volte appiccicose degradando l'aspetto estetico della facciata.

Questo fenomeno non compromette le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, e può essere normalmente eliminato tramite idrolavaggio utilizzando una idropulitrice professionale con sufficiente portata d'acqua e pressione, dotata di ugello a ventaglio.

E' consigliabile nell'applicazione in facciata su interi prospetti, delimitati da spigolo a spigolo, utilizzare materiale dello stesso lotto di fabbricazione, per evitare differenze di tonalità e cromatiche.

Le tinte intense e brillanti sono più sensibili alle sollecitazioni da sfregamento fino ad evidenziare sbiancamenti.

Per evitare danneggiamenti dovuti all'azione diretta dei raggi solari e da piogge meteoriche, si raccomanda di proteggere le facciate con teli ombreggianti posizionati sulle impalcature fino a completo essiccamento del prodotto applicato.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare rivestimento murale acrilossilanico con spatola/frattazzo granulometria 1,2 mm anti-alga, (tipo RIVOCLASSIC K12).

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene: Contiene un prodotto biocida: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.220-239-6](3:1) può provocare una reazione allergica. Contiene un prodotto biocida: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one può provocare una reazione allergica.

Contiene un prodotto biocida per la protezione del film secco: 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one provocare una reazione allergica. Contiene un prodotto biocida per la protezione del film secco: Terbutrina.

Contiene un prodotto biocida per la protezione del film secco: Zinco piritione. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per RIVOCLASSIC K12 (cat.BA/c): 40 g/l
RIVOCLASSIC K12 contiene al massimo 20 g/l di COV

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
CONSUMO (Kg/mq)	1,8 – 2,2
ASPETTO DEL FILM	OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	SPATOLA ACCIAIO/PLASTICA
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	24 ORE
SECCO AL TATTO	6 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° UMIDITA' RESIDUA <10%

<i>SPECIFICHE TECNICHE</i>	<i>NORMATIVA</i>	<i>DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.</i>
<i>LEGANTE</i>		ACRILSILOSSANICO
<i>PESO SPECIFICO</i>	UNI 8910	1,78 – 1,88 g/ml
<i>VISCOSITA'</i>		PASTA
<i>pH</i>		8,0 - 9,0
<i>PUNTO DI INFIAMMABILITA'</i>		NON INFIAMMABILE
<i>GRANULOMETRIA</i>		1,2 mm
<i>RESIDUO SECCO</i>		84%
<i>VITA DI STOCCAGGIO</i>	UNI 10154	24 MESI
<i>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALE CE</i>	<i>NORMATIVA EN 15824:2009</i>	<i>DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.</i>
<i>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</i>	EN ISO 7783	Sd 0,16 m, V2
<i>ASSORBIMENTO D'ACQUA</i>	UNI EN ISO 1062-3	W 0,14 kg/(m ² h ^{0,5}), W2
<i>ADESIONE AL SUPPORTO</i>	EN 1542	≥ 0,3 Mpa
<i>DURABILITA' AL GELO E DISGELO</i>	EN 13687-3	≥ 0,3 Mpa
<i>CONDUCIBILITA' TERMICA 90%</i>	EN 1745	0,93 W/mK
<i>REAZIONE AL FUOCO</i>	EN 13501-1	NPD
<i>SOSTANZE PERICOLOSE</i>		VEDI SDS