

DESCRIZIONE

Stucco universale riparatore in polvere extrafine, a velocissima presa ed indurimento, totalmente esente da ritiro. Colore bianco, ideale per il riempimento e la stuccatura veloce e sicura di tracce, cassette elettriche, buchi in pareti, a base di gesso alfaemidrato purissimo, additivi chimici e resine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ELEVATO POTERE RIEMPITIVO

IDEALE PER STRUTTURE E PANNELLI IN CARTONGESSO

ELEVATA ADESIONE ED ECCELLENTE

LAVORABILITÀ

ALTAMENTE IDROFUGATO

EXTRAFINE

TOTALMENTE ESENTE DA RITIRO

UTILIZZO

Prodotto ideale per preparare supporti interni e strutture in cartongesso prima della tinteggiatura, permette di realizzare rasature e stuccature finissime per eliminare le imperfezioni del supporto.

APPLICAZIONE

Applicazione a spatola o cazzuola americana.

Pulire le superfici da trattare avendo cura di rimuovere totalmente residui di vecchie pitture o altri materiali non perfettamente ancorati al supporto. Miscelare in un contenitore una parte di acqua con due parti di prodotto, fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi. Applicare mediante cazzuola americana o spatola metallica per ottenere una superficie liscia e planare. Non utilizzare il prodotto quando è già in fase di presa, e non aggiungere acqua nel tentativo di ripristinare la lavorabilità.

RESPONSABILITÀ

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per risultati prestazionali insufficienti imputabili ad applicazioni errate. Qualora il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità viene espressamente esclusa e declinata.

GYPSOSTUCK
EXTRAFINE

STUCCO IN POLVERE EXTRAFINE



VOCE DI CAPITOLATO

Applicare a spatola o cazzuola americana stucco minerale in polvere a base gesso (tipo GYPSOSTUCK EXTRAFINE).

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il sacchetto ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei residui di prodotto.

AVVERTENZE:

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio gelo nelle 72 ore successive alla posa.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. |
|-----------------------------|---|
| CONSUMO (Kg/mq) | 0,4 (PER mm DI SPESSORE) |
| ASPETTO DEL FILM | BIANCO OPACO |
| INTERNI/ESTERNI | SI / NO |
| STRUMENTI APPLICATIVI | SPATOLA |
| DILUIZIONE | 1 PARTE ACQUA SU 2 PARTI PRODOTTO |
| PULIZIA ATTREZZI | ACQUA |
| SOVRAVERNICIABILITA' | 24 ORE |
| PRESA | 60 MINUTI |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80% |
| CONDIZIONI SUPPORTO | TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10% |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | NORMATIVA | DATI PRINCIPALI 23°C e 50% U.R. |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| LEGANTE | | GESSO |
| GRANULOMETRIA | | < 0,100 mm |
| MASSA VOLUMICA APPARENTE | | 1 kg/l |
| LAVORABILITA' DELL'IMPASTO | | 45 MIN. |
| VITA DI STOCCAGGIO | | 24 MESI |



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com