

DESCRIZIONE

Idrorepellente incolore per cemento a faccia vista. Protegge la superficie dall'esposizione a piogge battenti, prodotto non filmogeno non chiude la porosità del supporto mantenendo una ottima traspirabilità. Non altera l'aspetto originale del supporto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IMPREGNA IL MATERIALE IN PROFONDITÀ,

CONSERVANDONE LA TRASPIRABILITÀ

OSTACOLA LA CRESCITA DI ALGHE, MUFFE E

LICHENI

SPECIFICO PER CEMENTO

PROTEGGE DAL DEGRADO CAUSATO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

RAPIDA ASCIUGATURA

UTILIZZO

Trattamento idrorepellente caratterizzato da un'elevata capacità di impregnare superfici in cemento impiegate in edilizia, non forma pellicola ed è un efficace protettivo contro gli agenti aggressivi presenti in atmosfera, mantenendone l'aspetto estetico.

APPLICAZIONE

Applicazione a pennello o spruzzo. Prodotto pronto all'uso. Pulire le superficie da trattare da sporco, polvere, grassi, vernici ed efflorescenze saline. Applicare il prodotto a spruzzo o pennello fino a saturazione applicando più mani in modo continuativo bagnato su bagnato. Nel caso di supporti poco assorbenti evitare accumuli di prodotto, nell'eventualità tamponare con un panno pulito.

RESPONSABILITÀ

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per risultati prestazionali insufficienti imputabili ad applicazioni errate. Qualora il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità viene espressamente esclusa e declinata.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare a pennello o spruzzo impregnante idrorepellente incolore a solvente non filmogeno per supporti in cemento faccia a vista, (tipo RIVOSHIELD CEMENTO).

RIVOSHIELD
CEMENTOIDROREPELLENTE PER CEMENTO
FACCIA A VISTA

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei residui di prodotto.

Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili. Smaltire residui di materiale vecchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.

AVVERTENZE:

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio gelo nelle 72 ore successive alla posa.



CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	4 - 8
ASPETTO DEL FILM	INCOLORE
INTERNI/ESTERNI	SI / SI
STRUMENTI APPLICATIVI	PENNELLO - SPRUZZO
DILUIZIONE	PRONTO ALL'USO
PULIZIA ATTREZZI	SOLVENTE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		POLISILOSSANO
PESO SPECIFICO	UNI 8910	0,78 kg/l
VISCOSITA'	UNI 8356	24 s
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	ISO 7783-2	INFIAMMABILE; 36°C
SPESSORE FILM SECCO		NON FILMOGENO
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI

